

防滑材（砕石）購入仕様書

1. 材料

(1) 材料・品質

- ・材料：砕石又は焼砕石もしくはそれと同等の効能を有し、硬質な材質であること。多面体で表面が粗面であり、良質清浄で乾燥していること。
- ・品質：粒径は、JIS A 5001-1995 に規定する S-5（7号）に適合し、硬質な材質であること。
比重、吸水率、及びすりへり減量は、JIS A 1110（粗骨材の比重及び吸水率試験方法）及び JIS A 1121（ロサンゼルス試験機による）に規定する方法によって試験を実施し、JIS A 5001 に規定する I 種に適合すること。
雪や雨に曝されないで保管した場合に凍結することなく、散布作業に支障となるような固結をしないこと。
ごみ、どろ、有機不純物等の有害量を含んでいないこと。
散布搭載時や散布時の作業に支障となるような粉塵が発生しないこと。

(2) 上記(1)を証明する試験報告書及び品質証明書を提出すること。

2. 荷姿等

(1) 荷姿等

- ・ダンプ等バラ積

3. 納入場所、引渡方法

(1) 納入場所：北海道の指定する場所（詳細については別途指示）

(2) 引渡方法：納入場所でトラック車上渡し、または北海道が指定した納入場所で積み込み渡し

4. 納入方法

(1) 製品は分納とし、指示のあった日から10日以内に、指定場所に指定数量を納入すること。

(2) 契約者は納品指示毎に製品の数量を確認すること。

5. 購入予定数量

4, 520 t

少量の搬入に関しては、別途、北海道と契約者の協議により行うものとする。